



# **RUST-OLEUM® MAISON**

## **SYSTÈME DE REVÊTEMENT POUR PLANCHER INTÉRIEUR**

### **DESCRIPTION ET USAGES**

Le système de revêtement pour plancher intérieur Maison de Rust-Oleum® est une technologie très durable, facile à utiliser et révolutionnaire qui vous permet de recouvrir une large variété de substrats à l'intérieur, sans décapage, ponçage, ni apprêtage. Transformez n'importe quelle pièce en modernisant vos planchers démodés : il suffit de nettoyer et d'appliquer le système de couche de fond + couche de finition nécessaire pour donner un aspect comme neuf à votre espace.

À utiliser sur les surfaces horizontales comme les carreaux de céramique, les carreaux de porcelaine, le béton, le bois dur, le laminé, le vinyle et plus encore. Pour les planchers avec des joints de coulis, appliquer directement par-dessus les joints de coulis.

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Système en 2 étapes
- Sans décapage, ponçage ou apprêtage
- Résistance maximale aux rayures et aux taches
- Prêt pour la circulation en une journée
- Aucun écaillage garanti

### **PRODUITS**

<b>UGS</b>	<b>DESCRIPTION (1 gallon)</b>
355963	Couche de fond Maison, gris perle
355964	Couche de fond Maison, gris vapeur
355962	Couche de fond Maison, base à teinter
355966	Couche de finition Maison, semi-lustré
355967	Couche de finition Maison, mat

**REMARQUE :** La couche de fond Étape 1 et la couche de finition Étape 2 sont vendues séparément.

### **APPLICATION DU PRODUIT**

#### **LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ENTREPRENDRE LE PROJET**

**IMPORTANT :** Tout plancher devrait être testé aux fins de bonne adhérence avant l'application du revêtement sur l'entièreté du plancher. Nettoyer une zone de 7.6 cm x 7.6 cm (3 po x 3 po) dans un endroit peu visible et laisser sécher. Appliquer la couche de fond sur la surface et laisser sécher pendant 12 heures. Couper un X dans le revêtement jusqu'au plancher à l'aide d'un couteau tout-usage. Appliquer un morceau de ruban adhésif en toile de 10 cm (4 po) sur le X et appuyer fermement. Retirez le ruban d'un seul coup. Si plus de 10 % du revêtement s'enlève, le

plancher devra être poncé avec du papier sablé grain 60-80 avant d'être entièrement recouvert.

### **APPLICATION DU PRODUIT (suite)**

#### **PRÉPARATION DE LA SURFACE**

Rincer ou balayer toute saleté et poussière. Nettoyer le plancher en entier avec un nettoyeur abrasif, un dégraissant ou un détachant. Bien rincer et laisser la surface sécher complètement. Pour tout endroit où il y a du calfeutrant, celui-ci doit être enlevé avant l'application du revêtement. Pour les planchers cirés, la cire doit être enlevée avant l'application du revêtement.

**REMARQUE :** Si cette méthode de préparation n'est pas suivie, cela pourrait causer une mauvaise adhérence et un revêtement défectueux.

#### **APPLICATION**

Le système de revêtement pour plancher intérieur Maison de Rust-Oleum est prêt à utiliser. Ne pas diluer. Bien mélanger avant l'utilisation. Si plus d'un contenant de couche de fond est utilisé, les mélanger ensemble pour assurer une couleur uniforme. Appliquer à une température ambiante de 10 à 32 °C (50 à 90 °F) et à une humidité relative inférieure à 85 %. Utiliser un pinceau ou un applicateur pour bordures de haute qualité afin de peindre le périmètre et les endroits difficiles d'accès. Utiliser un rouleau à manche long et un manchon de rouleau à poils de 10 mm (3/8 po) (couche de fond) et de 6 mm (1/4 po) (couche de finition) de haute qualité pour appliquer une couche uniforme sur la surface.

**ÉTAPE 1 :** Appliquer la couche de fond par sections de 1.2 m x 1.2 m (4 pi x 4 pi) et maintenir une bordure humide lors de l'application au rouleau. Ne pas laisser le produit former de flaques. L'application d'une seule couche est recommandée. Après avoir entièrement recouvert le plancher, attendre 6 heures avant d'appliquer toute retouche nécessaire. Laisser sécher les endroits retouchés pendant 1 à 2 heures (sec au toucher), puis la couche de finition pourra être appliquée. Si aucune retouche n'est nécessaire, la couche de finition peut être appliquée 6 heures après l'application initiale de la couche de fond.

**ÉTAPE 2 :** Appliquer la couche de finition Maison de Rust-Oleum par sections de 1.2 m x 1.2 m (4 pi x 4 pi) et maintenir une bordure humide lors de l'application au rouleau. Ne pas laisser le produit former de flaques. L'application d'une seule couche est recommandée. Si l'application d'une seconde couche est désirée pour une durabilité ou une uniformité additionnelle, attendre que la première couche soit sèche au toucher (1-2 heures) avant



**RUST-OLEUM® MAISON  
SYSTÈME DE REVÊTEMENT POUR  
PLANCHER INTÉRIEUR**

d'appliquer la seconde; elle doit être appliquée au cours des 24 heures suivant la première.

**IMPORTANT : La couche de fond et la couche de finition Maison de Rust-Oleum doivent être utilisées pour le projet.**

**TEMPS DE SÉCHAGE ET POUR LA COUCHE DE FINITION**

Pour le système complet, laisser sécher pendant 24 heures avant toute circulation piétonne légère. Attendre 72 heures avant de replacer les meubles (éviter de traîner les meubles). Séchage complet en 7 jours. Ne pas laver le plancher avant 7 jours.

**NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE**

Utiliser de l'eau et un détergent doux. Éliminer tout produit séché avec une laque ou un diluant. Protéger le produit non utilisé contre le gel. Le plancher entièrement sec peut être nettoyé avec un savon doux et de l'eau après 7 jours. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif.

**RESTRICTIONS**

Ne pas utiliser sur les espaces extérieurs ou les planchers de garage. Ne pas utiliser sur les surfaces intérieures qui sont scellées avec un scellant superhydrophobe. Ne pas utiliser à l'intérieur de la douche. N'est pas apte au contact alimentaire.

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES****RSD-66****RUST-OLEUM® MAISON  
SYSTÈME DE REVÊTEMENT POUR  
PLANCHER INTÉRIEUR****PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

		ÉTAPE 1 - COUCHE DE FOND	ÉTAPE 2 - COUCHE DE FINITION
<b>Type de résine</b>		Styrène-acrylique à base d'eau	Acrylique uréthane à base d'eau
<b>Pigment</b>		Varie selon la couleur	Oxyde d'aluminium, silice
<b>Solvant</b>		Eau, propylène glycol	Eau, éthers glycoliques
<b>Poids</b>	par gallon	10,6 lb	8,4-8,5 lb
	par litre	1,3 kg	1,01-1,02 kg
<b>Solides</b>	par poids	51,2 %	28,7-29,7 %
	par volume	37,3 %	27,3-27,5 %
<b>Composés organiques volatils</b>		<50 g/L	<250 g/L
<b>Épaisseur du film sec (EFS) recommandée, par couche</b>		1,5-2,0 mils	1,0-1,5 mil
<b>Épaisseur du film humide nécessaire pour atteindre l'EFS</b>		4,0-5,0 mils	3,5-5,5 mils
<b>Rendement en surface effectif à l'EFS recommandée</b>		27.9-37.2 m <sup>2</sup> / 3,78 L (300-400 pi <sup>2</sup> /gal) Le rendement variera selon la porosité et la texture de la surface	
<b>Temps de séchage basés sur une température de 25 °C (77 °F) et une humidité relative de 50 %</b>	<b>Au toucher</b>	30 minutes	1 heure
	<b>Recouvrement/Couche de finition</b>	6 heures	2 heures
	<b>Circulation piétonne</b>	6 heures	24 heures
	<b>Utilisation normale</b>	S.O.	72 heures
	<b>Séchage complet</b>	7 jours	
<b>Point d'éclair</b>		>93 °C (200 °F)	
<b>Durée de stockage</b>		3 ans	
<b>Information sur la sécurité</b>		Pour plus d'informations, consulter la FS	

Les valeurs indiquées ont été calculées et peuvent varier de celles de la matière réelle fabriquée.

Les données techniques et les suggestions d'utilisation contenues ici sont exactes au mieux de nos connaissances et sont offertes de bonne foi. Les éléments qui figurent dans le présent document ne constituent pas une garantie, expresse ou implicite, quant à la performance de ces produits. Les conditions et le mode d'utilisation de nos matières sont indépendants de notre volonté. De ce fait, nous pouvons uniquement garantir que ces produits sont conformes à nos normes de qualité. À ce titre, notre responsabilité, si elle est avérée, se limitera au remplacement des matières défectueuses. Tout renseignement technique est susceptible d'être modifié sans préavis.



Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorne Parkway  
Vernon Hills, Illinois 60061

Téléphone : 800-373-6333  
www.rustoleum.ca

Form. : ARJ-1857  
Rév. : 053119